

Açıklama:	S1301-M %100 katı içerikli (soventsiz) 2 bileşenli özel formüle edilmiş bir primerdir.
Önerilen kullanımı:	3 katlı polietilen kaplı çelik boruların kaynak yerlerinin mükemmel bir şekilde korunması için epoksi primerdir. HTLP80, HTLP60, HTLP60-HP, DIRAX, ROCS60E gibi Covalence kaplama sistemleri ile beraber kullanılır. HTLP80, DIRAX, ROCS60E gibi sistemlerde epoksi primer sadece çelik yüzeye uygulanır. For HTLP60 ve HTLP60-HP sistemlerinde epoksi çelik yüzey VE fabrika kaplamasına uygulanır, fabrika kaplamasının PE, FBE veya CTE olduğu durumlarda.
Siyah:	Siyah
Katı bileşen hacmi:	100%
Katı bileşen ağırlığı:	100%
Karıştırma oranı:	(hacimsel) : 3 birim baz madde (A Bileşeni) 1 birim sertleştirici ile (B Bileşeni) (ağırlıksal) : 5 birim baz madde (A Bileşeni) 1 birim sertleştirici ile (B Bileşeni)
Tipik kapama:	6.0 sq.m/litre (64.7 sq.ft/litre) veya 22.7 sq.m/US gallon (244.5 sq.ft/US gallon). Bu kapama 100-150 mikron (4-6 mil) ortalama kalınlık baz alınarak verilmiştir.
Özgül Ağırlık:	Baz : 1.65 Sertleştirici: 1
Tipik kalınlık:	100-150 mikron (4-6 mil)
Pot life:	30 dak 23°C de, 15 dak 40°C de.
Raf Ömrü:	3 yıl 23°C (73°F), direk güneş ışığından uzakta. Yüksek sıcaklıklarda raf ömrü azalır.
Parlama Noktası:	A Bileşeni (Baz) : 143°C (289°F) B (Sertleştirici): > 118°C (244°F)
İnceltici:	İnceltmeyiniz.
Uygulama	1. Boru yüzeyini uygulama kılavuzuna göre hazırlayınız. 2. Sertleştiriciyi baz içine karıştırma oranına uygun olarak dökünüz. Homojen bir karışım sağlamak için karışımı yaklaşık 1 dakika karıştırınız. 3. Karışımı uygulama kılavuzunda gösterildiği gibi dikkatlice uygula.
Sipariş bilgileri:	Epoksi Kit: S1301-M-KIT-1.4SQM-15SQFT Önceden dozajlanmış kullanıma hazır kit, uygulama aksesuarları ile beraber Açık Epoksi: Baz : S1301-M--A-BİLEŞENİ-18L-4.75GAL Sertleştirici: S1301-M-B-BİLEŞENİ-18L-4.75GAL Her zaman 3 birim A bileşeni için bir birim B bileşeni sipariş ediniz.

S1301-M Epoxy primer

TUR-DS-S1301-M-REV9-JAN10-SEPT14-CA

S1301 M Pot Life ve Jelleşme Tablosu

Sıcaklık	Pot Life	Jelleşme Zamanı	Kuruma Zamanı	Shore D70
20°C	54 min	64 min	117 min	10 saat
25°C	29 min	59 min	105 min	8 saat 30 dak
30°C	20 min	52 min	80 min	4 saat 30 dak
35°C	13 min	46 min	62 min	3 saat
40°C	11 min	35 min	43 min	1 saat 50 dak